



KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2024-08-22

LINIA DEKORACYJNA

VIDARON LAKIER ZEWNĘTRZNY



VIDARON LAKIER ZEWNĘTRZNY

Tworzy trwałą i elastyczną powłokę

Wodoodporny

Chroni przed słońcem, deszczem, śniegiem i mrozem

Podwyższona odporność na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne

Długotrwałe zabezpieczenie malowanej powierzchni

OPIS PRODUKTU

Lakier długotrwałe zabezpiecza malowaną powierzchnię oraz tworzy trwałą, elastyczną i wodoodporną powłokę. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz chroni przed słońcem, deszczem, śniegiem i mrozem.

ZASTOSOWANIE

Do dekoracyjnego i ochronnego lakierowania drewna i materiałów drewnopochodnych użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest przeznaczony do malowania drewnianych podłóg, schodów itp. ciągów komunikacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Postać: ciecz

Wygląd powłoki: satynowy połysk, połysk

Gęstość, $20 \pm 0,1^\circ\text{C}$, najwyżej $[\text{g}/\text{cm}^3]$: 0,98

Czas schnięcia powłoki w temp. $20 \pm 2^\circ\text{C}$ przy wilgotności wzg. pow. $55 \pm 5\%$

- stopień 1,najwyżej [h] 12
- stopień 3,najwyżej [h] 20

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być gładkie, suche, równe, czyste, bez tłustych plam, kurzu i śladów żywicy.
- Miejsca zażywiczone i zatłuszczone przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć.
- Nowe drewno użytkowane na zewnątrz pomieszczeń w celu jego lepszej ochrony przed szkodnikami biologicznymi, zaleca się pomalować bezbarwnym Impregnatem Ochronno-gruntującym VIDARON.
- Zniszczone powłoki lakierów, źle przylegające do podłoża usunąć i oczyścić, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować.
- Dobrej jakości stare powłoki zmatować droбноziarnistym papierem ściernym i odpylić.

Przygotowanie wyrobu

- Lakier starannie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem olejno-ftalowym produkcji FFIL Śnieżka SA w ilości do 5%.

Lakierowanie

- Lakierować pędzlem lub wałkiem (wyrobem o lepkości handlowej) lub natryskiem.
- Kolejne warstwy nanosić po około 24 godz. (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia).
- Pomiędzy kolejnymi nakładanymi warstwami lakieru stosować szlifowanie międzywarstwowe.
- Najlepsze efekty dekoracyjne uzyskuje się przez dwukrotne malowanie.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

PARAMETRY LAKIEROWANIA

METODY LAKIEROWANIA	lepkość	dodatek rozcieńczalnika	średnica dyszy pistoletu	ciśnienie natrysku	zalecana ilość warstw
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Pędzel, wałek	postać handlowa	-	-	-	2
Natrysk pneumatyczny	25-35	-	1,3-1,4	0,3-0,5	2

Natrysk	postać	-	0,23	Powietrze 0,15	2
hydrodynamiczny*	handlowa			Materiał 0,35	

*- natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model FALCON 20:1

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

200ml, 750ml, 1L, 2,5L, 3L, 5L, 10L

WYDAJNOŚĆ

Do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu.

KOLORYSTYKA

Bezbarwny

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kat A/e/FR), 400 g/l (2010). Produkt zawiera max 400 g/l.

NORMY, BADANIA I ATESTY

PN-81800:1998 rodzaj III

PN-81800:1998 rodzaj III

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PRZECHOWYWANIE: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera: Węglowodory, C9-C11, n-alkany, cykloalkany, <2% aromatów, Butan-1-ol.

Łatwopalna ciecz i pary.

Działa drażniąco na oczy.

Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry.

Zawiera Kwas neodekanowy, sole kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.