

KARTA TECHNICZNA

Nazwa:

Altax FARBA DO DREWNA NA ZEWNĄTRZ 10 LAT OCHRONY



Przeznaczenie produktu: DO MALOWANIA WSZYSTKICH PODŁOŻY DREWNIANYCH

UŻYTKOWANYCH NA ZEWNĄTRZ: elewacji, domków narzędziowych, altan, płotów, donic, pergoli itp. Farba renowacyjna do drewna to idealne rozwiązanie zarówno dla nowych, jak i starych drewnianych powierzchni.

Nie jest zalecane malowanie farbą powierzchni poziomych typu: podłogi, schody i tarasy.

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

Stosowanie:

1. Powierzchnię lekko zmatowić, oczyścić i odtłuścić. Należy usunąć wszystkie luźne fragmenty starych powłok malarskich.
2. Po otwarciu produkt dokładnie wymieszać.
3. Nałożyć jedną warstwę i pozostawić do wyschnięcia.
4. Drugą warstwę nałożyć po 4 h.

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność przy 1 warstwie: 12 m² / 1L

Czas schnięcia: sucha w dotyku po 1 h, druga warstwa już po 4 h.

Mycie narzędzi: woda.

Drewniane elementy powinny być uprzednio zabezpieczone **impregnatem gruntującym** w celu ochrony przed biokorozją (pleśń, grzyby, owady).

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	x	1.0

Powierzchnia pomalowana farbą renowacyjną może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w **pełni użytkowana** po 3 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej**.

Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie oficjalnego wzornika/wymalowania dostępnego w sklepie.

Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. **+10°C**, maks. **+25°C**.

Skład chemiczny: żywice akrylowe, żywice poliuretanowe, środki pomocnicze i dodatki.

Przechowywanie: Produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych.

Informacje BHP i ppoż.: W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

Utylizacja: Niektóre władze lokalne udostępniają specjalne punkty zbiórki zużytych farb. Nigdy nie wylewać farby do zlewów i kanalizacji, a także cieków wodnych lub dojść do szamb.

Środki ostrożności: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Zawiera produkt biobójczy.

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/d.

LZO maksymalna zawartość: maks. 10 g/L.

Liczba kolorów: 12

Pojemności: 750 ml i 2,5 L

Zapach: łagodny, niedrażniący

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7
64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03
Więcej informacji na www.altax.pl

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
10.12.2021	x	1.0