

KARTA TECHNICZNA



Nazwa handlowa: **Altax Lakier do podłóg**

MIEJSCA ZASTOSOWANIA: podłogi, parkiety, schody
Produktu nie należy stosować na podłogi laminowane.

Postać produktu: płyn, produkt gotowy do użycia.

Wydajność: ok. 18 m²/L (jedna warstwa).

STOSOWANIE:

1. Lakier nanosić wyłącznie na suchą i oczyszczoną powierzchnię. Jeśli powierzchnia była wcześniej lakierowana, należy usunąć wszelkie warstwy lakieru aż do surowej deski. Zaleca się cyklizowanie podłogi.
2. Produkt stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
3. Po otwarciu oraz w trakcie stosowania lakier dobrze wymieszać.
4. Nanosić pędzlem. Wersje bezbarwne można także nanosić wałkiem.
5. Nanosić lakier równo na powierzchnię, wzdłuż słojów drewna, unikając powstawania i zasychania tzw. zakładów. Nałożyć 3 warstwy lakieru. Drugą warstwę nałożyć po ok. 2 h od nałożenia pierwszej. Trzecią warstwę nałożyć w odstępie dłuższym niż 2 godziny.
6. Przed naniesieniem trzeciej warstwy delikatnie przetrzeć/zmatowić polakierowaną powierzchnię papierem ściernym o grubości 220–240 mm (jeżeli lakier nie pyli, należy przed dalszym szlifowaniem odczekać kolejną godzinę). Następnie dokładnie odpylić.

Powierzchnię można łagodnie eksploatować po 72 godzinach, a w pełni użytkować (mycie podłogi, wnoszenie mebli, położenie dywanu) po 7 dniach.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
13.12.2023	x	1.1

Zalecana liczba warstw: 3

Narzędzia: pędzel, wałek (wersje bezbarwne)

Mycie narzędzi: woda

Czas schnięcia: suchy w dotyku: 1 h, pełne utwardzenie: 7 dni

Liczba kolorów: 6

Dostępne pojemności: 750ml; 2,5l; 5l

Zapach: Delikatny, niedrażniący

SKŁAD CHEMICZNY: Dyspersje syntetycznych żywic, odpieniacze, środki pomocnicze, zagęstniki, pigmenty w wersjach barwnych.

INFORMACJE BHP I PPOŻ: W trakcie prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i nieklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

LZO dopuszczalna zawartość: kat. A/i 140 g/L (2010).

LZO maksymalna zawartość: max. 100 g/L.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
13.12.2023	x	1.1