



PRZEZNACZENIE

Sprzęty agd

Stal nierdzewna, aluminium, metal, plastik

Błaty kuchenne

Lakierowane drewno, płyty meblowe, laminaty, płytki ceramiczne

Płytki ściennie

Płytki ceramiczne, szkło, stal nierdzewna

Meble kuchenne

Surowe, lakierowane lub malowane drewno, płyty meblowe

PEWNOŚĆ IDEALNEGO I TRWAŁEGO REZULTATU

Farby Easy Renowacja zostały opracowane, by trwale i skutecznie odnawiać nawet najbardziej zużyte powierzchnie. Dzięki połączeniu specjalnych polimerów i formuły składnika Additiv System, zwiększającego odporność, farba zapewnia wysokiej jakości wykończenie, gotowe sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z codziennym użytkowaniem.

FARBA DO ODNOWIENIA KUCHNI



0.075L - 0.75L - 2L

ODPORNOŚĆ na plamy

- Bezpośrednio na meble, blaty, płytki ściennie
- Wysoka odporność na zarysowania i uderzenia

WZORNIK KOLORU

SATYNA

Biały

Jasny szary

Szary loft

Antracyt

Morski turkus

Taupe

Cynamon

Bawełna

Stal nierdzewna

Czarny mat



Easy
RENOWACJA

Kuchnia

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

2L = +/- 24m²
(2L = +/- 12m²)
WYDAJNOŚĆ PRZY 2 WARSTWACH)

6 h

Schnięcie między warstwami

24 h

Całkowicie sucha

Woda

Czyszczenie narzędzi

NARZĘDZIA



Mieszadło
do farb



Okrągły ostro zakończony
pędzel (do narożników i
krawędzi)



Wałek flock

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, niełuszczące się.

Powierzchnie należy umyć za pomocą środka czyszczącego na bazie sody.

Silikonowe elementy należy usunąć przed malowaniem i ponownie uzupełnić po wyschnięciu farby.

- Surowe / porowate powierzchnie (np. drewno, mdf): przeszlifować papierem ściernym i odpylić.
- Surowy dąb i kasztan: przed malowaniem nałożyć podkład blokujący taniny.
- Podłoża malowane i lakierowane: umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.
- Podłoża niemalowane (płytki ścienne, stal nierdzewna, szkło, laminaty): umyć, odtłuścić, spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.

NAKLADANIE

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Dodaj całą zawartość Additiv System do farby (dodatek znajduje się pod wieczkiem, w kuwecie malarskiej wewnątrz opakowania). Dokładnie mieszaj farbę przez ok. 5 minut, sięgając mieszadłem do dna pojemnika.

2. Malować etapami. Jednorazowo nie nakładać farby na zbyt dużą powierzchnię.

Farbę nakładać metodą krzyżową, ostatnie pociągnięcia wykonując w jednym kierunku. Pozostawić do wyschnięcia na 6 godzin, a następnie nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.

Na powierzchniach poziomych farba powinna być zabezpieczona Lakierem do blatów kuchennych V33.

Po wymieszaniu z dodatkiem farba powinna być zużyta przed upływem 10 dni, aby zachować najwyższą przyczepność i odporność.

PORADY V33

- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- W przypadku niektórych kolorów może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.