



Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości V33

PRZEZNACZENIE

- Stare i nowe parkiety, podłogi i schody wykonane z europejskich i egzotycznych gatunków drewna.
- Idealny do pomieszczeń mieszkalnych z większym natężeniem ruchu, np. wejścia, korytarze, salony.
- Nie może być stosowany na drewno zewnętrzne.

INFORMACJE

- **Gotowy do użycia** lakier na bazie wysokiej jakości **żywic uretanowo-alkidowych**.
- Doskonała odporność na zadrapania, uderzenia, plamy i działanie wody w warunkach zwiększonego natężenia ruchu (np. korytarze, pokoje dzienne, schody).
- **Długotrwała ochrona** i wysokiej jakości wykończenie.
- **Szybko schnący** – 24h.
- **Słaby zapach**. Nie powoduje śliskości parkietu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Drewno powinno być surowe, czyste i suche.

- **DREWNO SUROWE:** przeszlifować papierem ściernym 120, następnie starannie odpylić.
- **DREWNO POKRYTE WARSTWA LAKIERU:** wycyklinować, aż do odstonięcia surowego drewna (papierem ściernym 50, następnie 80, a na koniec 120). Starannie odpylić.
- **DREWNO WOSKOWANE:** usunąć wosk, a następnie szlifować do surowego drewna (papierem ściernym 50, następnie 80, a na koniec 120). Starannie odpylić.
- **DREWNO OLEISTE (TEK, DOUSSIÉ, BANGKIRAI ITP.):** zalecamy aplikację Oleju naturalnego do parkietów V33 zamiast lakieru.

W przypadku tłustych i rzadkich gatunków drewna prosimy skonsultować się z działem technicznym.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: temperatura od 12° do 25°C.

- Przed użyciem oraz w trakcie nakładania lakier dokładnie wymieszać.
- Nakładać 2-3 warstwy, zależnie od natężenia ruchu lub naprężeń działających na parkiet.
- Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru, parkiet należy zmatowić papierem ściernym (180), a następnie odpylić, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
- Nie nakładać kolejnej warstwy lakieru, dopóki poprzednia warstwa nie jest całkowicie sucha i nie daje się zmatowić.
- Po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru powierzchnie pozostawić do wyschnięcia na 24h, w tym czasie nie należy chodzić po podłodze. Powłoka uzyskuje pełną odporność po 2 tygodniach. Przez ten czas należy chronić podłogę przed uszkodzeniami, zaplamieniem i uderzeniami.
- Czas schnięcia lakieru podany jest przy temperaturze 20°C i 65% wilgotności. Może on ulec wydłużeniu w przypadku obniżenia temperatury lub wzrostu wilgotności powietrza oraz zależeć będzie od gatunku drewna.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- W celu wyeliminowania zjawiska ciemnienia drewna zaleca się zastosować lakier podkładowy.
- Przestrzeganie podanej na opakowaniu wydajności produktu jest konieczne, aby zapewnić pełną wytrzymałość i odporność powłoki.
- Należy unikać nakładania zbyt grubych warstw i gromadzenia się nadmiaru lakieru w szczelinach parkietu. Zalecamy wypełnić pęknięcia i ubytki w drewnie masą szpachlową do drewna przed lakierowaniem.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykończenie:	mat, satyna, połysk
Opakowanie:	0,75L , 2,5L , 5L
Czas schnięcia:	między warstwami 6h ; całkowicie 24h
Wydajność:	1L = 12m ² (1 warstwa)
Czyszczenie narzędzi:	benzyna lakowa
Nakładanie:	pędzel, wałek

KOLORY



**Bezbarwny
mat**



**Bezbarwny
satyna**



**Bezbarwny
połysk**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



UWAGA H226: Łatwopalna ciecz i pary. EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palic. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 500g/l (2010). Produkt ten zawiera maksymalnie 500g/l LZO. W trosce o ochronne środowiska nie wylewać do kanalizacji. Zamknąć opakowanie po użyciu. Resztki produktu należy przelać do mniejszego pojemnika i szczelnie zamknąć. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.